



PROTECTA 3 in 1



Алкиден емайлак за ръждясали стоманени повърхности, съдържащ преобразувател на ръждата и антикорозионни пигменти

Вътрешна употреба

Външна употреба

Предназначение:

- Антикорозионна и декоративна защита на ръждясали повърхности от черни метали с дебелина на ръждата до 100 микрона;
- Боядисване на парапети, огради, метални стълбища, градинска тръбна мебел, водосточни тръби, гаражни врати, покриви, метални конструкции и други.

Свойства:

- Преобразува ръждата в твърди неразтворими съединения на желязото;
- Изпълнява едновременно функция на ръждопреобразувател, грунд и декоративно покритие;
- Устойчивост на солена мъгла 360 часа. Отговаря на изискванията на БДС EN 1670;
- Висока атмосфероустойчивост;
- Спестява скъпо струващи операции за отстраняване на ръждата;
- Отлична покривност;
- Добро поведение при нанасяне - добра разливност и изравняване на мокрото покритие;
- Добро поведение при съхранение - не образува сбита утайка, не променя вискозитета си във времето.

Класификация:

Съответства на изискванията на българското законодателство.

ХАРАКТЕРИСТИКА

ПОКАЗАТЕЛИ

НОРМА

Външен вид на боята след разбъркване (визуално):

Хомогенна маса, без видими едри частици

Плътност:

0,97 – 1,18 g/sm³

Време за изтичане, фуния 6 mm, (23±0,5) °C:
(БДС EN ISO 2431)

min 80 s

Пламна температура:

27 – 35 °C

Външен вид на филма

Protecta 3 в 1 Емайлак:

Protecta 3 в 1 Емайлак ефектен:

- Равен, гладък;
- С ефект на ковано желязо.

Блясък при 60 °C:
(БДС EN ISO 1519)

60 – 70 %

Устойчивост на огъване около цилиндрично тяло:
(БДС ISO 1519)

2 mm

Изпитване на решетъчни нарязи:
(БДС EN ISO 2409)

1 степен

Устойчивост на неутрална солена мъгла при (35 ± 2) °C, в 5%-ен разтвор на натриев хлорид:
(БДС ISO 7253)

360 h

Оценка степента на ръждясване:
(БДС ISO 4628-3)

Ri0

Покривна способност:

8–9 m²/L в зависимост от основата и начина на полагане.

Препоръчителна дебелина: за 1 слой: 20 – 25 µm

за 2 слоя: 50 µm

за 3 слоя: 75 µm

Съхранение:

- Съхне на въздуха на пипане за 8-10 часа при температура 23 °C;
- Пълно изсъхване 24 h (БДС EN 29117)



Колористика:	<ul style="list-style-type: none"> Deko professional Protecta 3 in 1 Емайллак с равни гладки покрития се произвежда в 8 основни цвята по фирмен картел. Може да се произвежда във всички цветове по каталога RAL; Deko professional Protecta 3 in 1 Емайллак с ефект на ковано желязо се произвежда в 6 основни цвята по фирмен картел. Възможно е производството и на други цветове в пастелни тонове.
Опаковка:	Метални опаковки с вместимост: 18 L
Съхранение:	<p>Температура на съхранение - до 30 °С.</p> <p>Да се съхранява в оригинални, добре затворени опаковки в закрити и сухи складови помещения, далече от пряка слънчева светлина и нагревателни уреди!</p> <p>Да се пази от достъп на деца!</p> <p>Срок на съхранение: 24 месеца от датата на производство във фабрично затворена опаковка.</p>
Разреждане:	<p>За равни гладки покрития:</p> <p>При нанасяне с четка, валик или въздушен пистолет:</p> <ul style="list-style-type: none"> Първи слой: разреждане с 5 – 10 % Разрежител УР, в зависимост от вискозитета на боята и боядисваната повърхност; Втори и трети слой: с max 5 % Разрежител УР. <p>За покрития с ефект на ковано желязо:</p> <ul style="list-style-type: none"> Разреждане с до 8 % Разрежител УР; Боядисването може да се осъществи в един слой чрез подходяща скорост на движение на пистолета;
Подготовка за работа:	Повърхностите трябва да бъдат сухи, чисти от прах, да се отстранят подвижните слоеве от ръждата.
Средства за нанасяне:	<ul style="list-style-type: none"> За равни и гладки покрития: валик, четка, безвъздушен или въздушен пистолет; За покрития с ефект на ковано желязо: въздушен пистолет
Почистване на инструментите:	С Разрежител за Боя Protecta или други огранични разреждатели.
Условия за нанасяне:	Работи се при температура над 5 °С и относителна влажност на въздуха 60 %.
Подходящи основи:	<ul style="list-style-type: none"> Ръждясали стоманени повърхности; Здрави повърхности от черни метали; Здрави стари покрития от стари бои на алкидна база; Боядисани повърхности с избила ръжда; За други основи, моля консултирайте се с нас.
Неподходящи основи:	<ul style="list-style-type: none"> Повърхности от цветни метали; Циментови, варо-циментови, варо-пясъчни мазилки.
Подготовка на основата:	<ul style="list-style-type: none"> Почистване на подвижните слоеве на ръждата с телени четки или друго подходящо оборудване; Отстраняване на мазните петна с Разрежител УР или други органични разреждатели на база ароматни и/или алифатни въглеводороди; Изсушаване на боядисваните повърхности.
Система за нанасяне:	

Основа	Повърхности от черни метали
DEKO PROFESSIONAL PROTECTA 3 in 1 С РАВНИ, ГЛАДКИ ПОКРИТИЯ	
Първи слой	Един слой Deko professional Protecta 3 in 1, разрежена с 5-10 % Разрежител УР
Междинен слой	Един слой Deko professional Protecta 3 in 1, разрежена с max 5 % Разрежител УР
Финишен слой	Един слой Protecta 3 in 1, разрежена с max 5 % Разрежител УР

DEKO PROFESSIONAL PROTECTA 3 in 1 С ЕФЕКТ НА КОВАНО ЖЕЛЯЗО	
Първи слой	Един слой Deko professional Protecta 3 in 1 с ефект на ковано желязо, разрежена с max 8 % Разрежител УР
Финишен слой	Един слой Deko professional Protecta 3 in 1 с ефект на ковано желязо, разрежена с max 8 % Разрежител УР

Хигиена и безопасна работа:	<p>Deko professional Protecta 3 in 1 се класифицира като вредна при вдишване и при контакт с кожата. При използването ѝ трябва да се спазват изискванията за противопожарна безопасност и производствена хигиена.</p> <p>При необходимост справка с Информационния лист за безопасност.</p>
------------------------------------	---

Настоящото техническо описание има за цел да информира клиентите за качеството на нашия продукт. Сведенията, които се съдържат в него се основават на сегашните ни познания. Каним нашите клиенти, преди работа да проверят качеството на продукта или адаптацията му към основата и да извършат пробно нанасяне. Нашите клиенти трябва да са сигурни, че настоящето техническо описание не е било заместено или променено с по-нова редакция.



005