



## БОЯ ЗА ВЪТРЕШНО БОЯДИСВАНЕ КЛАС 2, EN 13300



Вододисперсионна боя с акрилатен съполимер във водна фаза

Външна употреба

<b>Предназначение:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Ново боядисване и възстановяване;</li><li>Вътрешно боядисване в помещения с интензивно движение на хора и замърсяване.</li></ul>
<b>Свойства:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Екологично чист продукт;</li><li>Микропорести покрития осигурява „дишане“ на стените;</li><li>Висока белота на покритията и добра устойчивост към стареене и пожълтяване;</li><li>Малка промяна в покривността след изсъхване;</li><li>Отлична покривност при малки дебелини на сухото покритие;</li><li>Бързо съхнене, слаба миризма (не съдържа разтворители);</li><li>Отлична устойчивост на мокро триене и миене клас 2 съгл. ISO 11998;</li><li>Добро поведение при нанасяне добра разливност и изравняване на мокрото покритие. Не пръска при нанасяне. Добро наслагване;</li><li>Добро поведение при съхранение не образува сбита утайка, не променя вискозитета си във времето.</li></ul>
<b>Класификация:</b>	Съответства на изискванията на българското законодателство.

### ХАРАКТЕРИСТИКА

ПОКАЗАТЕЛИ	НОРМА
<b>Външен вид на боята след разбъркване:</b> (визуално)	Хомогенна, гъста и течлива маса
<b>Плътност при 20 °C:</b> (БДС EN ISO 2811-4)	1,45 ± 0,10 kg/L
<b>Съдържание на нелетливи вещества при 125 °C/2 h:</b> (БДС EN ISO 3251)	Тегловни: min 48 % Обемни: около 31% об.
<b>pH стойност:</b> (БДС ISO 1148)	min 8,0
<b>Вискозитет по Брукфилд при (23 ± 0,5) °C, модел RVT, 5 min, 100 rpm (ISO 2555):</b>	min 3000 mPa.s
<b>Външен вид на филма:</b>	Равен, гладък
<b>Блясък (EN 13300):</b>	Матова
<b>Покривна способност:</b> (EN 13300)	8 m <sup>2</sup> /kg
<b>Съхнене:</b> (23 °C, 65% H.R.)	Въздушно. <ul style="list-style-type: none"><li>Сухо на пипане: 15-30 min;</li><li>Нанасяне на втори слой: 3-4 h (след пълно изсъхване на първия слой).</li></ul>
<b>Колористика:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Бяла</li><li>Може да се тонира в светли тонове с водни и универсални тониращи пасты.</li></ul>
<b>Опаковка:</b>	Пластмасови опаковки с нето тегло 22 kg. Възможно е използването и на други опаковки след предварително споразумение с клиента.



<b>Съхранение:</b>	<p><b>ДА СЕ ПАЗИ ОТ ЗАМРЪЗВАНЕ!</b>  Температура на съхранение - над 5 °С.  Да се съхранява в оригинални, добре затворени опаковки в закрити и сухи складови помещения, далече от пряка слънчева светлина и нагревателни уреди!  Да се пази от достъп на деца!  Срок на съхранение: 12 месеца от датата на производство във фабрично затворена опаковка.</p>
<b>Разредител:</b>	Вода.
<b>Подготовка за работа:</b>	Повърхностите трябва да бъдат здрави, сухи и чисти от прах и масла.
<b>Средства за нанасяне:</b>	Валяк мече, четка
<b>Почистване на инструментите:</b>	С вода преди засъхване.
<b>Условия за нанасяне:</b>	<p>Работи се при температура над 5 °С.  При нанасяне с четка или валяк:  <b>Първи слой:</b> разреждане с 5-7 об.% вода, според вида на боядисваната повърхност и попиващата ѝ способност;  <b>Втори слой:</b> неразредена или разредена с max 5 об.% вода.</p>
<b>Подходящи основи:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Основи на база мокри свързващи вещества и зидарии;</li> <li>Варо-пясъчни мазилки, бетонни и гипсови повърхности;</li> <li>Здрави стари покрития от стари бои, с изключение на хидроизолации;</li> <li>За други основи, моля консултирайте се с нас.</li> </ul>
<b>Неподходящи основи:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Стари силикатни основи;</li> <li>Гипс.</li> </ul>
<b>Подготовка на основата:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Отстраняват се старите покрития от постни и варови бои до здрава основа, а повърхностите се измиват или почистват;</li> <li>Предварителна обработка с препарати против мъхове, плесени и водорасли;</li> <li>Грундиране с Deko professional строителен грунд водоразредим.</li> </ul>
<b>Система за нанасяне:</b>	

Основа	Небоядисани повърхности		Боядисани повърхности	
	Ронливи	Не ронливи	Водни	С разтворители
Грундиране	Един слой Deko professional строителен грунд водоразредим		Не се грундира	
Междинен слой	DEKO Professional грунд-боя DEKO Professional боя за вътрешно боядисване клас 2, EN 13300, разредена с 5-7 об. % вода			
Финишен слой	DEKO Professional боя за вътрешно боядисване клас 2, EN 13300, разредена с 5 об. % вода			

<b>Хигиена и безопасна работа:</b>	<p>Продуктът не се класифицира като опасен.  При необходимост справка с Информационния лист за безопасност.</p>
------------------------------------	---

Настоящото техническо описание има за цел да информира клиентите за качеството на нашия продукт. Сведенията, които се съдържат в него се основават на сегашните ни познания. Каним нашите клиенти, преди работа да проверят качеството на продукта или адаптацията му към основата и да извършат пробно нанасяне. Нашите клиенти трябва да са сигурни, че настоящето техническо описание не е било заместено или променено с по-нова редакция.



005