



## ГРУНД-БОЯ



### Вододисперсионен грунд - боя с акрилатен съполимер във водна фаза

Вътрешна употреба

**Предназначение:**

- Подобряване сцеплението на вододисперсионни интериорни бои с основата;
- Създаване на цветна основа при нанасянето на бели/цветни вододисперсионни интериорни бои, с което спомага за намаляването на разхода на боя, без загуба на покривност.

**Свойства:**

- Добро поведение при нанасяне;
- Добро поведение при съхранение;
- Много добро сцепление с основата;
- Гладки и равни покрития.

**Класификация:** Съответства на изискванията на българското законодателство.

### ХАРАКТЕРИСТИКА

#### ПОКАЗАТЕЛИ

#### НОРМА

**Външен вид на боята след разбъркване** (визуално):

Хомогенна, гъста и течлива бяла маса

**Плътност при 20 °C:**  
(БДС EN ISO 2811-1)

1,75 ± 0,10 kg/L

**Съдържание на нелетливи вещества при 125 °C/2 h:**  
(БДС EN ISO 3251)

min 70 %

**pH стойност** (БДС ISO 1148):

min 8,5

**Вискозитет по Брукфилд при (23±0,5) °C, модел RVT, 100 грт:**  
(ISO 2555)

min 4000 mPa.s

**Външен вид на филма** (визуално):

Равен, гладък

**Покривна способност:**

8 m<sup>2</sup>/kg

**Съхнене** (23 °C, 65% H.R.):

Въздушно.  
• Сухо на пипане - до 1 час;  
• Пълно изсъхване (готово за нанасяне на горен слой) - около 4 часа.

**Колористика:**

Deko Professional Грунд-боя се произвежда бял.  
Може да се оцветява в светли тонове с водни или универсални тониращи пасты, Хамелекон тонираща боя.

**Опаковка:**

Пластмасови опаковки с нето тегло 25 kg.  
Възможно е използването и на други опаковки след предварително споразумение с клиента.

**Съхранение:**

#### ДА СЕ ПАЗИ ОТ ЗАМРЪЗВАНЕ!

Температура на съхранение - над 5 °C.  
Да се съхранява в оригинални, добре затворени опаковки в закрити и сухи складови помещения, далече от пряка слънчева светлина и нагревателни уреди!  
Да се пазят от достъп на деца!  
Срок на съхранение: 12 месеца от датата на производство във фабрично затворена опаковка.

**Разредител:**

Вода.

**Подготовка за работа:**

Повърхностите трябва да бъдат здрави, сухи и чисти от прах и масла.

**Средства за нанасяне:**

Валяк (мече) или четка.

**Почистване на инструментите:**

С вода, веднага след употреба.



- Условия за нанасяне:**
- Препоръчва се Deko Professional Грунд боя да се нанася неразреден;
  - При необходимост - разреждане с 2 до 5 об.% вода, според вида на боядисваната повърхност и попиващата ѝ способност;
  - Да се работи равномерно и без прекъсване;
  - Работи се при температура над 5 °C и относителна влажност на въздуха до 60 %.
- Подходящи основи:**
- Варо-циментови и циментови мазилки;
  - Бетонни и други минерални основи;
  - Стари добре запазени покрития от минерални, силиконови и дисперсионни бои и мазилки;
  - Гипсови мазилки и гипсокартонени плочи;
  - Армирани повърхности за топлоизолационна система;
  - За други основи, моля консултирайте се с нас.
- Неподходящи основи:**
- Пресни варови мазилки;
  - Лакови покрития, маслени филми, постни бои и пластмасови покрития.
- Подготовка на основата:**
- Кредирации, съответно отделящи пясък повърхности се почистват механично;
  - Остатъци от кофражни масла върху бетон се обработват с пароструен апарат или специални състави за отстраняване на масла;
  - Ронещи се, ерозирали под въздействието на атмосферните влияния покрития се отстраняват по механичен път;
  - Дефектни и напукани повърхности се изравняват с подходящи шпакловъчни маси.

Основа	Небоядисани повърхности		Боядисани повърхности	
	Ронливи	Неронливи	Водни	С разтворители
Грундиране	Един слой Deko professional строителен грунд водоразредим		Не се грундира	
Междинен слой	Deko professional грунд-боя			
Финишен слой	Вододисперсионна интериорни бои: Deko professional боя за вътрешно боядисване Клас 2, Хамелекон интериорна боя, Хамелекон сатенена боя, Леко интерин			

**Хигиена и безопасна работа:** Продуктът не се класифицира като опасен.  
При необходимост, справка с Информационния лист за безопасност.

Настоящото техническо описание има за цел да информира клиентите за качеството на нашия продукт. Сведенията, които се съдържат в него се основават на сегашните ни познания. Каним нашите клиенти, преди работа да проверят качеството на продукта или адаптацията му към основата и да извършат пробно нанасяне. Нашите клиенти трябва да са сигурни, че настоящето техническо описание не е било замествено или променено с по-нова редакция.



005