

ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ

22 / ДЕКЕМВРИ 2005

Отменя и замества всички предишни издания

ГРУНД АЛКИДНО-СТИРОЛЕН МС-01

Алкидно-стиролен грунд за повърхности от черни метали

Външна употреба

Вътрешна употреба

- Предназначение:** • Грундиране на повърхности от черни метали.
- Свойства:**
- Бързосъхнещ;
 - Лесен за нанасяне;
 - Отлична разливност, осигуряваща по-малък разход;
 - Добра съвместимост с други лаково-бояджийски покрития.
- Класификация:** Съответства на изискванията на българското законодателство.

ХАРАКТЕРИСТИКА**ПОКАЗАТЕЛИ****НОРМА**

Външен вид на грунда след разбъркване: (визуално)	Хомогенна, лесно подвижна маса
Време за изтичане, фуния 6 mm, (23±0,5)°C: (БДС EN ISO 2431)	min 30 s
Финост на смилане: (БДС EN 21524)	max 45 µm
Време за пълно изсъхване, (23±2)°C: (БДС EN 29117)	max 8 h
Устойчивост на огъване върху цилиндрично тяло: (БДС EN ISO 1519)	max 2 mm
Изпитване на решетъчни нарязи: (БДС EN ISO 2409)	max 2 степен
Разход:	100 - 150 g/m ² в зависимост от цвета.
Съхнене:	На въздух.



Колористика:

Произвежда се в 3 основни цвята: оксидно червен, сив и черен.
Може да се произвежда по мостра на клиента.

Опаковка:

Метални опаковки с нето тегло: 25 kg.

Съхранение:

Температура на съхранение - до 30⁰С.
Да се съхранява в оригинални, добре затворени опаковки в закрити и сухи складови помещения, далече от пряка слънчева светлина и нагревателни уреди!
Да се пази от достъп на деца!
Срок на съхранение: 6 месеца от датата на производство във фабрично затворена опаковка.

Разреждане:

До 10 % с Разредител за алкидно-стиролни грундове и емайллакове.

Подготовка за работа:

Повърхностите трябва да бъдат сухи и чисти от омасляване и прах.

Средства за нанасяне:

Шприц-пистолет или чрез потапяне.

Почистване на инструментите:

С Разредител за алкидно-стиролни грундове и емайллакове.

Условия за нанасяне:

Работи се при температура над 5⁰С.

Подходящи основи:

- Повърхности черни метали;
- За други основи, моля консултирайте се с нас.

Неподходящи основи:

- Повърхности от цветни метали;
- Циментови, варо-циментови, варо-пясъчни мазилки.

Подготовка на основата:

- Почистване от стари бои и прах;
- Отстраняване на мазни петна с Разредител за алкидно-стиролни грундове и емайллакове /Разредител АМВ/Разредител МРТ;
- Изсушаване на боядисваните повърхности.

Система за нанасяне:

Основа	Метални повърхности
Грундиране	Един слой Грунд алкидно-стиролен МС-01
Финишен слой	Емайллак Алкидно-стиролен МС-21, разреден до 10 % с Разредител за алкидно-стиролни грундове и емайллакове

Хигиена и безопасна работа:

Грунд Алкидно-стиролен МС-01 се класифицира като вреден и пожароопасен продукт. При използването му трябва да се спазват изискванията за противопожарна безопасност и производствена хигиена.

При необходимост – справка с Информационния лист за безопасност.

Настоящото техническо описание има за цел да информира клиентите за качеството на нашия продукт. Сведенията, които се съдържат в него се основават на сегашните ни познания. Каним нашите клиенти, преди работа да проверят качеството на продукта или адаптацията му към основата и да извършат пробно нанасяне. Нашите клиенти трябва да са сигурни, че настоящето техническо описание не е било заместено или променено с по-нова редакция.

