

## ГРУНД АЛКИДНО-СТИРОЛЕН МС-01



Алкидно-стиролен грунд за повърхности от черни метали

Външна употреба

Вътрешна употреба

- Предназначение:**
- Грундиране на повърхности от черни метали.
- Свойства:**
- Бързосъхнещ;
  - Лесен за нанасяне;
  - Отлична разливност, осигуряваща по-малък разход;
  - Добра съвместимост с други лаково-бояджийски покрития.
- Класификация:** Съответства на изискванията на българското законодателство.

### ХАРАКТЕРИСТИКА

#### ПОКАЗАТЕЛИ

#### НОРМА

<b>Външен вид на грунда след разбъркване:</b> (визуално)	Хомогенна, лесно подвижна маса
<b>Време за изтичане, фуния 6 mm, (23±0,5)°C:</b> (БДС EN ISO 2431)	min 30 s
<b>Финост на смилане:</b> (БДС EN 21524)	max 45 µm
<b>Време за пълно изсъхване, (23±2)°C:</b> (БДС EN 29117)	max 8 h
<b>Устойчивост на огъване върху цилиндрично тяло:</b> (БДС EN ISO 1519)	max 2 mm
<b>Изпитване на решетъчни нарязи:</b> (БДС EN ISO 2409)	max 2 степен
<b>Разход:</b>	7-12 m <sup>2</sup> /kg в зависимост от цвета.

<b>Съхнене:</b>	На въздух.
<b>Колористика:</b>	Произвежда се в 3 основни цвята: оксидно червен, сив и черен. Може да се произвежда по мостра на клиента.
<b>Опаковка:</b>	Метални опаковки с нето тегло: 25 kg.
<b>Съхранение:</b>	Температура на съхранение - до 30 <sup>0</sup> C. Да се съхранява в оригинални, добре затворени опаковки в закрити и сухи складови помещения, далече от пряка слънчева светлина и нагревателни уреди! Да се пази от достъп на деца! Срок на съхранение: 6 месеца от датата на производство във фабрично затворена опаковка.
<b>Разреждане:</b>	До 10 % с Разредител за алкидно-стиролни грундове и емайллакове.
<b>Подготовка за работа:</b>	Повърхностите трябва да бъдат сухи и чисти от омасляване и прах.
<b>Средства за нанасяне:</b>	Шприц-пистолет или чрез потапяне.
<b>Почистване на инструментите:</b>	С Разредител за алкидно-стиролни грундове и емайллакове.
<b>Условия за нанасяне:</b>	Работи се при температура над 5 <sup>0</sup> C.
<b>Подходящи основи:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Повърхности черни метали;</li> <li>• За други основи, моля консултирайте се с нас.</li> </ul>
<b>Неподходящи основи:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Повърхности от цветни метали;</li> <li>• Циментови, варо-циментови, варо-пясъчни мазилки.</li> </ul>
<b>Подготовка на основата:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Почистване от стари бои и прах;</li> <li>• Отстраняване на мазни петна с Разредител за алкидно-стиролни грундове и емайллакове /Разредител АМВ/Разредител МРТ;</li> <li>• Изсушаване на боядисваните повърхности.</li> </ul>
<b>Система за нанасяне:</b>	

Основа	Метални повърхности
Грундиране	Един слой Грунд алкидно-стиролен МС-01
Финишен слой	Емайллак Алкидно-стиролен МС-21, разреден до 10 % с Разредител за алкидно-стиролни грундове и емайллакове

**Хигиена и безопасна работа:**

Грунд Алкидно-стиролен МС-01 се класифицира като вреден и пожароопасен продукт. При използването му трябва да се спазват изискванията за противопожарна безопасност и производствена хигиена.

При необходимост – справка с Информационния лист за безопасност.

---

Настоящото техническо описание има за цел да информира клиентите за качеството на нашия продукт. Сведенията, които се съдържат в него се основават на сегашните ни познания. Каним нашите клиенти, преди работа да проверят качеството на продукта или адаптацията му към основата и да извършат пробно нанасяне. Нашите клиенти трябва да са сигурни, че настоящето техническо описание не е било заместено или променено с по-нова редакция.

---

