

АЛКИДЕМАЙЛАК ЗАЩИТЕН ПФ-1914/1



**Алкиден емайлак за метални и дървени
повърхности**

Външна употреба

Вътрешна употреба

Предназначение:

- Декоративна защита на предварително китвани и грундирани метални и дървени повърхности на машини, транспортни средства и др. съоръжения, предимно за военна техника;
- Ново боядисване и възстановяване.

Свойства:

- Трайно покритие;
- Висока твърдост;
- Отлична издръжливост на измиване с вода и миелци препарати;
- Добро поведение при нанасяне – добра разливност и изравняване на мокрото покритие;
- Много добра адхезия;
- Добра съвместимост с други лаково-бояджийски покрития.

Класификация:

Съответства на изискванията на българското законодателство.

ХАРАКТЕРИСТИКА

ПОКАЗАТЕЛИ

НОРМА

Външен вид на емайлака след разбъркване: (визуално) Хомогенна, лесно подвижна маса

Време за изтичане, фуния 6 mm, (23±0,5)°C: (БДС EN ISO 2431) min 60 s

Финост на смилане: (БДС EN 21524) max 35 µm

Време за пълно изсъхване, (23±2)°C: (БДС EN 29117) max 24 h

Устойчивост на огъване върху цилиндрично тяло: (БДС EN ISO 1519) max 2 mm

Устойчивост на падаща тежест: (БДС EN ISO 6272) min 60 cm



Блясък при 60°:
(БДС EN ISO 2813)

min 60 %

Устойчивост към въздействието на течности при (23±2)°C
(БДС ISO 2812-1)

Степен на изприщване, Мехури 1 (S 1)

- дестилирана вода:
- 5% разтвор на натриев карбонат в дестилирана вода:
(БДС ISO 4628-2)

min 48 h

min 24 h

Разход:

7-10 m²/kg

Съхнене:

На въздух.

Колористика:

Произвежда се в масленозелен цвят.

Опаковка:

Метални опаковки с нето тегло 20 kg.

Съхранение:

Температура на съхранение – до 30°C.

Да се съхранява в оригинални, добре затворени опаковки в закрити и сухи складови помещения, далече от пряка слънчева светлина и нагревателни уреди!

Да се пази от достъп на деца!

Срок на съхранение: 12 месеца от датата на производство във фабрично затворена опаковка.

Разреждане:

До 10 % с Разредител АМВ, Разредител МРТ или Разредител.

Подготовка за работа:

Повърхностите трябва да бъдат сухи и чисти от омасляване и прах.

Средства за нанасяне:

Четка, шприц-пистолет.

Почистване на инструментите:

С Разредител АМВ, Разредител МРТ или Разредител.

Условия за нанасяне:

Работи се при температура над 5°C.

Подходящи основи:

- Повърхности от черни и цветни метали, грундиран с подходящи грундове;
- Грундиран дървени повърхности;
- Здрави покрития от стари бои на алкидна база;
- За други основи, моля консултирайте се с нас.

Неподходящи основи:

- Циментови, варо-циментови, варо-пясъчни мазилки.

Подготовка на основата:

- Почистване от стари бои и прах;
- Отстраняване на мазни петна с Разредител АМВ/Разредител МРТ/Разредител;
- Изсушаване на боядисваните повърхности;
- Китване;
- Грундиране с Грунд алкиден ПФ-02/ Грунд алкиден ПФ-05/Грунд антикорозионен ПФ-07: за повърхности от черни метали;
- Грундиране с Фосфатиращ грунд ВЛ-01/ВЛ-02: за повърхности от цветни метали;
- Грундиране с безир или Импрегнационен грунд за дърво: за дървени повърхности.

Система за нанасяне:

Основа	Повърхности от черни метали	Дървени повърхности
Грундиране	Един слой Грунд алкиден ПФ-02/Грунд алкиден ПФ-05/Грунд антикорозионен ПФ-07	Един слой Импрегнационен грунд за дърво/безир
Първи слой	Алкидемайллак защитен ПФ-1914/1, разреден до 10 % с Разредител АМВ/Разредител МРТ/Разредител	
Финишен слой	Алкидемайллак защитен ПФ 1914/1, разреден до 8 % с Разредител АМВ/Разредител МРТ/Разредител	

Основа	Повърхности от цветни метали
Грундиране	Един слой Фосфатиращ грунд ВЛ-01/ВЛ-02
Първи слой	Алкидемайллак защитен ПФ-1914/1, разреден до 10 % с Разредител АМВ/Разредител МРТ/Разредител
Финишен слой	Алкидемайллак защитен ПФ 1914/1, разреден до 8 % с Разредител АМВ/Разредител МРТ/Разредител

Хигиена и безопасна работа:

Алкидемайллак защитен ПФ-1914/1 се класифицира като вреден и пожароопасен продукт. При използването му трябва да се спазват изискванията за противопожарна безопасност и производствена хигиена. При необходимост – справка с Информационния лист за безопасност.

Настоящото техническо описание има за цел да информира клиентите за качеството на нашия продукт. Сведенията, които се съдържат в него се основават на сегашните ни познания. Каним нашите клиенти, преди работа да проверят качеството на продукта или адаптацията му към основата и да извършат пробно нанасяне. Нашите клиенти трябва да са сигурни, че настоящето техническо описание не е било заместено или променено с по-нова редакция.

