

БЕЗИР ЗА ДЪРВО БЪРЗОСЪХНЕЩ

**Сикативиран разтвор на алкидна смола,
модифицирана с полусъхливи масла**

Външна употреба

Вътрешна употреба

- Предназначение:**
- Защита на дървени повърхности в закрити помещения и на открито;
 - Предварително импрегниране на дървени повърхности и защита срещу влага, вода, механични въздействия и др.
- Свойства:**
- Отлична проникваща способност;
 - Подчертава текстурата на дървото и предотвратява неговото помътняване;
 - Висока устойчивост на влага и атмосферни колебания;
 - Лесен за нанасяне – отлична разливност.
- Класификация:** Съответства на изискванията на българското законодателство.

ХАРАКТЕРИСТИКА

ПОКАЗАТЕЛИ	НОРМА
Външен вид на безира след разбъркване: (визуално)	Еднородна, бистра до слабо замътена течност
Време за изтичане, фуния 3 mm, (23±0,5)°C: (БДС EN ISO 2431)	min 40 s
Съдържание на нелетливи в-ва, 125°C, 1h: (БДС EN ISO 3251)	min 38 %
Плътност: (БДС EN ISO 2811-1)	0.870 kg/L
Време за пълно изсъхване, (23±2)°C: (БДС EN 29117)	max 24 h
Разход:	70-90 ml/m ² в зависимост от вида, структурата и обработката на повърхността
Съхнене:	Въздушно
Колористика:	Бледо жълт до жълтозелен цвят
Опаковка:	Пластмасови опаковки с вместимост 500 ml, 900 ml. Възможно е използването и на други опаковки след предварително споразумение с клиента.

Съхранение:	<p>Температура на съхранение - до 30⁰С.</p> <p>Да се съхранява в оригинални, добре затворени опаковки в закрити и сухи складови помещения, далече от пряка слънчева светлина и нагревателни уреди!</p> <p>Да се пази от достъп на деца!</p> <p>Срок на съхранение: 12 месеца от датата на производство във фабрично затворена опаковка.</p>
Разреждане:	Продуктът е готов за употреба.
Подготовка за работа:	Повърхностите трябва да бъдат сухи и чисти от прах, смолни остатъци и ерозирала дървесина.
Средства за нанасяне:	Четка, валик, шприц-пистолет.
Почистване на инструментите:	Разредител/Разредител АМВ/Разредител МРТ.
Условия за нанасяне:	<p>Работи се при температура над 5⁰С и относителна влажност на въздуха 60%.</p> <p>След нанасяне и преди изсъхване излишният, непопил в повърхността безир се избърсва със суха кърпа.</p>
Подходящи основи:	<ul style="list-style-type: none"> • Здрави, нелакирани и неимпрегнирани дървени повърхности; • За други основи, моля консултирайте се с нас.
Неподходящи основи:	<ul style="list-style-type: none"> • Метални повърхности; • Циментови, варо-циментови, варо-пясъчни мазилки; • Боядисани, лакирани и импрегнирани дървени повърхности.
Подготовка на основата:	<ul style="list-style-type: none"> • Премахване на ерозирала дървесина; • Почистване от смолни остатъци; • Китване на пукнатини и други дефекти; • Шлайфане на дървените повърхности и почистване от прах.
Хигиена и безопасна работа:	<p>Безир за дърво бързосъхнещ се класифицира като пожароопасен и вреден продукт. При използването му трябва да се спазват изискванията за противопожарна безопасност и производствена хигиена.</p> <p>При необходимост – справка с Информационния лист за безопасност.</p>

Настоящото техническо описание има за цел да информира клиентите за качеството на нашия продукт. Сведенията, които се съдържат в него се основават на сегашните ни познания. Каним нашите клиенти, преди работа да проверят качеството на продукта или адаптацията му към основата и да извършат пробно нанасяне. Нашите клиенти трябва да са сигурни, че настоящето техническо описание не е било замествено или променено с по-нова редакция.

