

# БЛАГО АЛКИДНА БЛАЖНА БОЯ



**Алкидна боя за дървени и метални  
повърхности**

**Външна употреба**

**Вътрешна употреба**

- Предназначение:**
- Боядисване на дограми, дървени и метални врати, парпети, огради и други;
  - Декоративна защита на дървени и метални повърхности;
  - Ново боядисване и възстановяване.

- Свойства:**
- Добра атмосфероустойчивост;
  - Добра покривност;
  - Полугланцово покритие;
  - Разнообразие от красиви цветове;
  - Добро поведение при нанасяне;
  - Добро поведение при съхранение.

**Класификация:** Съответства на изискванията на българското законодателство.

## ХАРАКТЕРИСТИКА

### ПОКАЗАТЕЛИ

### НОРМА

<b>Външен вид на боята след разбъркване:</b> (визуално)	Хомогенна течност
<b>Съдържание на нелетливи в-ва, 125°C/2h:</b> (БДС EN ISO 3251)	min 70 %
<b>Време за изтичане, фуния 6 mm, (23±0,5)°C:</b> (БДС EN ISO 2431)	min 50 s
<b>Финост на смилане:</b> (БДС EN 21524)	max 45 µm
<b>Плътност, (23±0,5)°C:</b> (БДС EN ISO 2811-1)	1,30 – 1,40 g/cm <sup>3</sup>
<b>Време за пълно изсъхване, (23±2)°C:</b> (БДС EN 29117)	max 24 h



<b>Твърдост по махалото на Кьониг след 10 дни:</b> (БДС EN ISO 1522)	min 25 s
<b>Устойчивост на неутрална солена мъгла при (35±2)°C, в 5%<sup>ен</sup> разтвор на натриев хлорид:</b> (БДС ISO 7253)	240 h
<b>Оценка степента на изприщване:</b> (БДС ISO 4628-2)	Мехури 4 (S 3)
<b>Разход:</b>	100 - 130 g/m <sup>2</sup> в зависимост от цвета
<b>Съхнене:</b>	На въздух.
<b>Колористика:</b>	Благо Алкидна блажна боя се произвежда в 20 основни цвята по фирмен каталог. Може да се произвежда и в други цветове по мостра на клиент.
<b>Опаковка:</b>	Метални опаковки с нето тегло 900 g и 25 kg. Възможно е използването и на други опаковки след предварително споразумение с клиента.
<b>Съхранение:</b>	Температура на съхранение - до 30 <sup>0</sup> C. Да се съхранява в оригинални, добре затворени опаковки в закрити и сухи складови помещения, далече от пряка слънчева светлина и нагревателни уреди! Да се пази от достъп на деца! Срок на съхранение: 12 месеца от датата на производство във фабрично затворена опаковка.
<b>Разреждане:</b>	До 10 % с Разредител АМВ/Разредител МРТ/Разредител.
<b>Подготовка за работа:</b>	Повърхностите трябва да бъдат сухи и чисти от прах.
<b>Средства за нанасяне:</b>	Валяк, четка или шприц-пистолет.
<b>Почистване на инструментите:</b>	Разредител АМВ/Разредител МРТ/Разредител.
<b>Условия за нанасяне:</b>	Работи се при температура над 5 <sup>0</sup> C.
<b>Подходящи основи:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Повърхности от черни метали;</li> <li>• Дървени повърхности;</li> <li>• Покрития от стари бои на алкидна база;</li> <li>• За други основи, моля консултирайте се с нас.</li> </ul>
<b>Неподходящи основи:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Повърхности от цветни метали.</li> </ul>

**Подготовка на основата:**

- Почистване от стари бои и прах;
- Отстраняване на мазни петна с Разредител АМВ, Разредител МРТ или Разредител;
- Изсушаване на боядисваните повърхности;
- Грундиране с подходящ грунд.

**Система за нанасяне:**

Основа	Дървени повърхности	Стоманени повърхности
Грундиране	Един слой Импрегнационен грунд за дърво/безир – за нови повърхности	Един слой Грунд алкиден ПФ-02/Грунд алкиден ПФ-05/Грунд антикорозионен ПФ-07
Първи слой	Благо Алкидна блажна боя, разредена до 10% с Разредител АМВ/Разредител МРТ/Разредител	
Финишен слой	Благо Алкидна блажна боя, разредена до 10% с Разредител АМВ/Разредител МРТ/Разредител	

**Хигиена и безопасна работа:**

Благо Алкидна блажна боя се класифицира като пожароопасен и вреден продукт. При използването му трябва да се спазват изискванията за противопожарна безопасност и производствена хигиена. При необходимост – справка с Информационния лист за безопасност.

Настоящото техническо описание има за цел да информира клиентите за качеството на нашия продукт. Сведенията, които се съдържат в него се основават на сегашните ни познания. Каним нашите клиенти, преди работа да проверят качеството на продукта или адаптацията му към основата и да извършат пробно нанасяне. Нашите клиенти трябва да са сигурни, че настоящето техническо описание не е било заместено или променено с по-нова редакция.

