

БЛАГО ОБИКНОВЕНА БЛАЖНА БОЯ



Алкидна боя за дървени повърхности

Вътрешна употреба

Предназначение:

- Боядисване на дограми, дървени врати, парапети, дървени огради и други;
- Декоративна защита на дървени повърхности;
- Ново боядисване и възстановяване.

Свойства:

- Задоволителна покривност;
- Матово покритие;
- Разнообразие от красиви цветове;
- Добро поведение при нанасяне;
- Добро поведение при съхранение.

Класификация: Съответства на изискванията на българското законодателство.

ХАРАКТЕРИСТИКА

ПОКАЗАТЕЛИ	НОРМА
Външен вид на боята след разбъркване: (визуално)	Хомогенна течност
Съдържание на нелетливи в-ва, 125⁰C/2h: (БДС EN ISO 3251)	min 75 %
Време за изтичане, фуния 6 mm, (23±0,5)⁰C: (БДС EN ISO 2431)	min 50 s
Финост на смилане: (БДС EN 21524)	max 45 µm
Плътност, (23±0,5)⁰C: (БДС EN ISO 2811-1)	1,40 – 1,50 g/cm ³
Време за пълно изсъхване, (23±2)⁰C: (БДС EN 29117)	max 36 h
Твърдост по махалото на Кьониг след 10 дни: (БДС EN ISO 1522)	min 17 s

Устойчивост на неутрална солена мъгла при $(35\pm 2)^{\circ}\text{C}$, в 5%-ен разтвор на натриев хлорид: (БДС ISO 7253)	240 h
Оценка степента на изприщване: (БДС ISO 4628-2)	Мехури 5 (S 3)
Разход:	100 - 130 g/m ² в зависимост от цвета
Съхнене:	На въздух.
Колористика:	Благо Обикновена блажна боя се произвежда в 7 основни цвята по фирмен каталог. Може да се произвежда и в други цветове по мостра на клиент.
Опаковка:	Метални опаковки с нето тегло 900 g и 25 kg. Възможно е използването и на други опаковки след предварително споразумение с клиента.
Съхранение:	Температура на съхранение - до 30 ⁰ C. Да се съхранява в оригинални, добре затворени опаковки в закрити и сухи складови помещения, далече от пряка слънчева светлина и нагревателни уреди! Да се пази от достъп на деца! Срок на съхранение: 9 месеца от датата на производство във фабрично затворена опаковка.
Разреждане:	До 10 % с Разредител АМВ/Разредител МРТ/Разредител.
Подготовка за работа:	Повърхностите трябва да бъдат сухи и чисти от прах.
Средства за нанасяне:	Валяк, четка или шприц-пистолет.
Почистване на инструментите:	Разредител АМВ/Разредител МРТ/Разредител.
Условия за нанасяне:	Работи се при температура над 5 ⁰ C.
Подходящи основи:	<ul style="list-style-type: none"> Дървени повърхности; Здрави покрития от стари бои на алкидна база; За други основи, моля консултирайте се с нас.
Неподходящи основи:	<ul style="list-style-type: none"> Повърхности от цветни метали.
Подготовка на основата:	<ul style="list-style-type: none"> Почистване от стари бои и прах; Отстраняване на мазни петна с Разредител АМВ, Разредител МРТ или Разредител; Изсушаване на боядисваните повърхности; Грундиране с безир или подходящ грунд.

Система за нанасяне:

Основа	Дървени повърхности
Грундиране	Един слой Импрегнационен грунд за дърво/безир - за нови повърхности
Първи слой	Благо Обикновена блажна боя, разредена до 10% с Разредител АМВ/Разредител МРТ/Разредител
Финишен слой	Благо Обикновена блажна боя, разредена до 10% с Разредител АМВ/Разредител МРТ/Разредител

Хигиена и безопасна работа:

Благо Обикновена блажна боя се класифицира като пожароопасен и вреден продукт. При използването му трябва да се спазват изискванията за противопожарна безопасност и производствена хигиена.

При необходимост – справка с Информационния лист за безопасност.

Настоящото техническо описание има за цел да информира клиентите за качеството на нашия продукт. Сведенията, които се съдържат в него се основават на сегашните ни познания. Каним нашите клиенти, преди работа да проверят качеството на продукта или адаптацията му към основата и да извършат пробно нанасяне. Нашите клиенти трябва да са сигурни, че настоящето техническо описание не е било замествено или променено с по-нова редакция.

