

БЛАГО СИНТЕТИЧЕН ЛАК ЗА ОБЩА УПОТРЕБА



**Безцветен лак на база алкидна смола,
разтворена в органични разтворители**

Външна употреба

Вътрешна употреба

- Предназначение:**
- Декоративна защита на дървени повърхности: парпети, огради, мебели от дърво и други дървени изделия.
- Свойства:**
- Висока твърдост, изнosoустойчивост, влаgoустойчивост и еластичност;
 - Полученото покритие е с приятен блясък;
 - Подчертава текстурата на дървото и предотвратява неговото потъмняване;
 - Лесен за нанасяне - отлична разливност;
 - Добро поведение при съхранение.
- Класификация:** Съответства на изискванията на българското законодателство.

ХАРАКТЕРИСТИКА

ПОКАЗАТЕЛИ	НОРМА
Външен вид на лака след разбъркване: (визуално)	Еднородна, бистра течност, без видими механични примеси
Съдържание на нелетливи в-ва, 140⁰C/2h: (БДС EN ISO 3251)	min 50 %
Време за изтичане, фуния 6 mm при (23±0,5)⁰C: (БДС EN ISO 2431)	min 55 s
Разливност:	min 8 бала
Време за пълно изсъхване, (23±2)⁰C: (БДС EN 29117)	max 24 h
Външен вид на филма: (визуално)	Гладък, гланцов, прозрачен
Твърдост по махалото на Кьониг: (БДС EN ISO 1522)	min 50 s
Устойчивост на огъване върху цилиндрично тяло: (БДС EN ISO 1519)	max 2 mm



Устойчивост към въздействието на течности при (23±2)°C

- дестилирана вода:
(БДС ISO 2812/1-2)

min 7 дни

Оценка степента на изприщване:
(БДС ISO 4628-2)

Мехури 1 (S 1)

Разход:

90 - 120 ml/m² в зависимост от вида, структурата и обработката на повърхността.

Съхнене:

Съхне на въздух за 24 часа при 23°C.

Колористика:

Безцветен.

Опаковка:

Метални опаковки с вместимост: 750 ml, 850 ml, 2.5 L, 18 L.

Възможно е използването и на други опаковки след предварително споразумение с клиента.

Съхранение:

Температура на съхранение - до 30°C.

Да се съхранява в оригинални, добре затворени опаковки в закрити и сухи складови помещения, далече от пряка слънчева светлина и нагревателни уреди!

Да се пази от достъп на деца!

Срок на съхранение: 18 месеца от датата на производство във фабрично затворена опаковка.

Разреждане:

- Първи слой: разреждане с 5-10% Разредител АМВ/Разредител МРТ;
- Втори слой: разреждане до 5% с Разредител АМВ/Разредител МРТ.

Подготовка за работа:

Повърхностите трябва да бъдат сухи и чисти от прах.

Средства за нанасяне:

Четка, валик, шприц-пистолет.

Почистване на инструментите:

Разредител АМВ, Разредител, Разредител МРТ.

Условия за нанасяне:

Работи се при температура над 5°C.

Подходящи основи:

- Здрави грундирани или негрундирани дървени повърхности;
- За други основи, моля консултирайте се с нас.

Неподходящи основи:

- Циментови, варо-циментови, варо-пясъчни мазилки.

Подготовка на основата:**Нови повърхности:**

- Почистване от прах;
- Отстраняване на мазни петна с Разредител АМВ, Разредител МРТ;
- Изсушаване на боядисваните повърхности;
- Шлайфане;
- Грундиране с Импрегнационен грунд за дърво.

Система за нанасяне:

Основа	Дървени повърхности
Грундиране	Един слой Импрегнационен грунд за дърво (за нови дървени повърхности)
Първи слой	Благо синтетичен лак за обща употреба, разреден с 5-10% Разредител АМВ/Разредител МРТ
Финишен слой	Благо синтетичен лак за обща употреба, разреден до 5% с Разредител АМВ/Разредител МРТ

Хигиена и безопасна работа:

Благо синтетичен лак за обща употреба се класифицира като пожароопасен и вреден продукт. При използването му трябва да се спазват изискванията за противопожарна безопасност и производствена хигиена.
При необходимост – справка с Информационния лист за безопасност.

Настоящото техническо описание има за цел да информира клиентите за качеството на нашия продукт. Сведенията, които се съдържат в него се основават на сегашните ни познания. Каним нашите клиенти, преди работа да проверят качеството на продукта или адаптацията му към основата и да извършат пробно нанасяне. Нашите клиенти трябва да са сигурни, че настоящето техническо описание не е било заместено или променено с по-нова редакция.

