

**БЛАГО ЛАТЕКСНА БОЯ**

**Вододисперсионна боя с акрилатен  
съполимер във водна фаза**

**Вътрешна  
употреба**

- Предназначение:**
- Ново боядисване и възстановяване;
  - Вътрешно боядисване на стени и тавани в закрити помещения.
- Свойства:**
- Екологично чист продукт;
  - Микропорести покрития, осигурява “дишане” на стените;
  - Отлична белота на покритията и много добра устойчивост към стареене и пожълтяване;
  - Много добра покривност;
  - Бързо съхнене, слаба миризма (не съдържа разтворители);
  - Устойчива на сухо бърсане;
  - Добро поведение при нанасяне – добра разливност и изравняване на мокрото покритие. Не пръска при нанасяне. Добро наслойване;
  - Добро поведение при съхранение – не образува сбита утайка, не променя вискозитета си във времето.
- Класификация:** Съответства на изискванията на българското законодателство.

**ХАРАКТЕРИСТИКА****ПОКАЗАТЕЛИ****НОРМА**

<b>Външен вид на боята след разбъркване:</b> (визуално)	Хомогенна, гъста и течлива маса
<b>Плътност:</b> (БДС EN ISO 2811-1)	1,60 ± 0,05 kg/L
<b>Съдържание на нелетливи вещества при 125<sup>0</sup>C/2 h:</b> (БДС EN ISO 3251)	Тегловни: мин. 53 % Обемни: около 35 % об.
<b>pH стойност:</b> (БДС ISO 1148)	min 8,0
<b>Вискозитет по Брукфилд при (23±0,5)<sup>0</sup>C, модел RVT, 5 min, 100 rpm:</b> (ISO 2555)	min 2500 mPa.s



**Външен вид на филма:**  
(визуално)

Равен, гладък

**Блясък при 60°:**  
(EN 13300)

Матова

**Разход:**  
(EN 13300)

- Валяк:
  - Клас 2: 4.0 – 4.5 m<sup>2</sup>/L (2.5-2.8 m<sup>2</sup>/kg) при пълно покриване;
  - Клас 3: 7.5 – 8.5 m<sup>2</sup>/L (4.7-5.3 m<sup>2</sup>/kg) за един слой;
- Пистолет: 5 m<sup>2</sup>/L (3.1 m<sup>2</sup>/kg).

**Съхнене:**  
(23°C, 65% H.R.)

Въздушно.

- Сухо на пипане: 15 min;
- Нанасяне на втори слой: 3-4 h (след пълно изсъхване на първия слой).

**Колористика:**

Бяла.

Може да се тонира в светли тонове с водни и универсални тониращи пасти по системата “Направи си сам”.

**Опаковка:**

Опаковки от полипропилен с нето тегло: 20 kg, 5 kg.  
Възможно е използването и на други опаковки след предварително споразумение с клиента.

**Съхранение:**

**ДА СЕ ПАЗИ ОТ ЗАМРЪЗВАНЕ!**

Температура на съхранение - над 5°C.

Да се съхранява в оригинални, добре затворени опаковки в закрити и сухи складови помещения, далече от пряка слънчева светлина и нагревателни уреди!

Да се пази от достъп на деца!

Срок на съхранение: 12 месеца от датата на производство във фабрично затворена опаковка.

**Разредител:**

Вода.

**Подготовка за работа:**

Повърхностите трябва да бъдат здрави, сухи и чисти от прах и масла.

**Средства за нанасяне:**

Валяк, четка, безвъздушен или въздушен пистолет.

**Почистване на инструментите:**

С вода.

**Условия за нанасяне:**

Работи се при температура над 5°C.

При нанасяне с четка или валяк:

- Първи слой: разреждане с 5 – 10 об.% вода, според вида на боядисваната повърхност и попиващата ѝ способност;
- Втори слой: неразредена или разредена с max 5 об.% вода;

При безвъздушно или въздушно пръскане: 5-10 об.% вода.

**Подходящи основи:**

- Основи на база мокри свързващи вещества и зидарии;
- Нови варо-пясъчни мазилки, бетон и гипсо-фазерни плочи;
- Здрави стари покрития от латексни бои;
- За други основи, моля консултирайте се с нас.

**Неподходящи основи:**

- Покрития от алкидни и други лакови бои.

**Подготовка на основата:**

- Премахват се старите покрития от постни и варови бои до здрава основа, а повърхностите се измиват или почистват;
- Предварителна обработка с препарати против мъхове, плесени и водорасли;
- Грундиране със Строителен импрегнационен грунд.

**Система за нанасяне:**

Основа	Небоядисани повърхности		Боядисани с водни бои повърхности
	Ронливи	Не ронливи	
Грундиране	Един слой Строителен импрегнационен грунд		Не се грундира
Междинен слой	Благо латексна боя, разрежена с 5-10 % вода		Не се нанася
Финишен слой	Благо латексна боя, разрежена с max 5 об.% вода		

**Хигиена и безопасна работа:**

Продуктът не се класифицира като опасен.  
При необходимост – справка с Информационния лист за безопасност.

Настоящото техническо описание има за цел да информира клиентите за качеството на нашия продукт. Сведенията, които се съдържат в него се основават на сегашните ни познания. Каним нашите клиенти, преди работа да проверят качеството на продукта или адаптацията му към основата и да извършат пробно нанасяне. Нашите клиенти трябва да са сигурни, че настоящето техническо описание не е било заместено или променено с по-нова редакция.

