

ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ  
96 / СЕПТЕМВРИ 2004

Отменя и замества всички предишни издания

## БЛАГО ОБИКНОВЕНА БЛАЖНА БОЯ



Алкидна боя за дървени повърхности

Вътрешна употреба

- Предназначение:**
- Боядисване на дограми, дървени врати, парапети, дървени огради и други;
  - Декоративна защита на дървени повърхности;
  - Ново боядисване и възстановяване.
- Свойства:**
- Задоволителна покривност;
  - Матово покритие;
  - Разнообразие от красиви цветове;
  - Добро поведение при нанасяне;
  - Добро поведение при съхранение.
- Класификация:** Съответства на изискванията на българското законодателство.

### ХАРАКТЕРИСТИКА

ПОКАЗАТЕЛИ	НОРМА
Външен вид на боята след разбъркване: (визуално)	Хомогенна течност
Съдържание на нелетливи в-ва, 125 <sup>0</sup> C/2h: (БДС EN ISO 3251)	min 75 %
Време за изтичане, фуния 6 mm, (23±0,5) <sup>0</sup> C: (БДС EN ISO 2431)	min 50 s
Финост на смилане: (БДС EN 21524)	max 45 µm
Плътност, (23±0,5) <sup>0</sup> C: (БДС EN ISO 2811-1)	1,40 – 1,50 g/cm <sup>3</sup>
Време за пълно изсъхване, (23±2) <sup>0</sup> C: (БДС EN 29117)	max 36 h
Твърдост по махалото на Кьониг след 10 дни: (БДС EN ISO 1522)	min 17 s

<b>Устойчивост на неутрална солена мъгла при <math>(35\pm 2)^{\circ}\text{C}</math>, в 5%-ен разтвор на натриев хлорид: (БДС ISO 7253)</b>	240 h
<b>Оценка степента на изприщване: (БДС ISO 4628-2)</b>	Мехури 5 (S 3)
<b>Разход:</b>	2-7 m <sup>2</sup> /kg в зависимост от цвета
<b>Съхнене:</b>	На въздух.
<b>Колористика:</b>	Благо Обикновена блажна боя се произвежда в 7 основни цвята по фирмен каталог. Може да се произвежда и в други цветове по мостра на клиент.
<b>Опаковка:</b>	Метални опаковки с нето тегло 900 g и 25 kg. Възможно е използването и на други опаковки след предварително споразумение с клиента.
<b>Съхранение:</b>	Температура на съхранение - до 30 <sup>0</sup> C. Да се съхранява в оригинални, добре затворени опаковки в закрити и сухи складови помещения, далече от пряка слънчева светлина и нагревателни уреди! Да се пази от достъп на деца! Срок на съхранение: 9 месеца от датата на производство във фабрично затворена опаковка.
<b>Разреждане:</b>	До 10 % с Разредител АМВ/Разредител МРТ/Разредител.
<b>Подготовка за работа:</b>	Повърхностите трябва да бъдат сухи и чисти от прах.
<b>Средства за нанасяне:</b>	Валяк, четка или шприц-пистолет.
<b>Почистване на инструментите:</b>	Разредител АМВ/Разредител МРТ/Разредител.
<b>Условия за нанасяне:</b>	Работи се при температура над 5 <sup>0</sup> C.
<b>Подходящи основи:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Дървени повърхности;</li> <li>• Здрави покрития от стари бои на алкидна база;</li> <li>• За други основи, моля консултирайте се с нас.</li> </ul>
<b>Неподходящи основи:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Повърхности от цветни метали.</li> </ul>
<b>Подготовка на основата:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Почистване от стари бои и прах;</li> <li>• Отстраняване на мазни петна с Разредител АМВ, Разредител МРТ или Разредител;</li> <li>• Изсушаване на боядисваните повърхности;</li> <li>• Грундиране с безир или подходящ грунд.</li> </ul>

**Система за нанасяне:**

Основа	Дървени повърхности
Грундиране	Един слой Импрегнационен грунд за дърво/безир - за нови повърхности
Първи слой	Благо Обикновена блажна боя, разредена до 10% с Разредител АМВ/Разредител МРТ/Разредител
Финишен слой	Благо Обикновена блажна боя, разредена до 10% с Разредител АМВ/Разредител МРТ/Разредител

**Хигиена и безопасна работа:**

Благо Обикновена блажна боя се класифицира като пожароопасен и вреден продукт. При използването му трябва да се спазват изискванията за противопожарна безопасност и производствена хигиена.

При необходимост – справка с Информационния лист за безопасност.

Настоящото техническо описание има за цел да информира клиентите за качеството на нашия продукт. Сведенията, които се съдържат в него се основават на сегашните ни познания. Каним нашите клиенти, преди работа да проверят качеството на продукта или адаптацията му към основата и да извършат пробно нанасяне. Нашите клиенти трябва да са сигурни, че настоящето техническо описание не е било замествено или променено с по-нова редакция.

