

## ХАМЕЛЕКОН САТЕНЕНА БОЯ



**Вододисперсионна сатенена боя със 100% акрилатен съполимер във водна фаза**

**Външна употреба**

**Вътрешна употреба**

**Предназначение:**

- Ново боядисване и възстановяване;
- Вътрешно боядисване на стени, тавани, кухни, бани, коридори, антрета и помещения с интензивно движение на хора и замърсяване.

**Свойства:**

- Екологично чист продукт – не съдържа летливи органични компоненти;
- Бързо съхнене, слаба миризма;
- Добро поведение при нанасяне – добра разливност и изравняване на мокрото покритие. Не пръска при нанасяне. Добро наслаяване;
- Добро поведение при съхранение – добра устойчивост против разслояване и утаяване, не променя вискозитета си във времето.
- Висока белота на покритията и добра устойчивост към стареене и пожълтяване;
- Отлична покривност;
- Висока изнosoустойчивост и траен копринен блясък;
- Лесна за поддържане и почистване;
- Отлична устойчивост на мокро триене и миене – клас 2 съгл. ISO 13300.

**Класификация:**

Съответства на изискванията на българското законодателство.

## ХАРАКТЕРИСТИКА

**ПОКАЗАТЕЛИ****НОРМА**

**Външен вид на боята след разбъркване:**  
(визуално)

Хомогенна, гъста и течлива маса

**Плътност при 20°C:**  
(БДС EN ISO 2811-4)

1,26 ± 0,10 kg/L

**Съдържание на нелетливи вещества при 125 °C/2 h:**  
(БДС EN ISO 3251)

Тегловни: min 48 %  
Обемни: 43.0 % об.

**pH стойност:**  
(БДС ISO 1148)

min 8,0



**Вискозитет по Брукфилд при  $(23 \pm 0,5)^{\circ}\text{C}$ ,  
модел RVT, 5 min, 100 rpm:  
(ISO 2555)**

min 2000 mPa.s

**Външен вид на филма:**  
(ВИЗУАЛНО)

Равен, гладък

### Блясък при 60°: (EN 13300)

Среден гланц

**Разход:**  
(EN 13300)

- Валяк: клас 2 (10 - 12 m<sup>2</sup>/L за пълно покриване)  
клас 4 (около 17 m<sup>2</sup>/L за един слой)
- Пистолет: 5 m<sup>2</sup>/L

**Съхнене:**  
(23<sup>0</sup>C, 65% H.R.)

Въздушно.

- Сухо на пипане: 15 min;
- Нанасяне на втори слой: 3-4 h (след пълно изсъхване на първия слой).

### Колористика:

Бяла.

Може да се тонира в светли тонове с водни и универсални тониращи пасти по системата “Направи си сам”.

**Опаковка:**

Опаковки от полипропилен с вместимост: 10 L, 2.5 L,  
1 L

Възможно е използването и на други опаковки след предварително споразумение с клиента.

### Съхранение:

## ДА СЕ ПАЗИ ОТ ЗАМРЪЗВАНЕ!

Температура на съхранение - над 5<sup>0</sup>С.

Да се съхранява в оригинални, добре затворени опаковки в закрити и сухи складови помещения, далече от пряка слънчева светлина и нагревателни уреди!

Да се пази от достъп на деца!

Срок на съхранение: 12 месеца от датата на производство във фабрично затворена опаковка.

**Разредител:**

Вода.

### Подготовка за работа:

Повърхностите трябва да бъдат здрави, сухи и чисти от прах и масла.

**Средства за нанасяне:**

Валяк, четка, безвъздушен или въздушен пистолет.

### Почистване на инструментите:

С вода преди засъхване.

**Условия за нанасяне:**

Работи се при температура над 5<sup>0</sup>С.

При нанасяне с четка или валик:

- Първи слой: разреждане с 5 – 10 об.% вода, според вида на боядисваната повърхност и попиращата ѝ способност;
- Втори слой: неразредена или разредена с max 5 об.% вода;

При безвъздушно или въздушно пръскане: 5-10 об.% вода.

**Подходящи основи:**

- Основи на база мокри свързващи вещества и зидарии;
- Нови варо-пясъчни мазилки, бетон и гипс-фазерни плочи;
- Здрави стари покрития от стари бои, с изключение на хидроизолации;
- За други основи, моля консултирайте се с нас.

**Неподходящи основи:**

- Стари силикатни основи;
- Гипс.

**Подготовка на основата:**

- Поради сатенения блясък на покритието, боядисваните повърхности трябва да са много гладки и добре изравнени;
- Премахват се старите покрития от постни бои и бои с разтворители, а повърхностите се измиват или почистват;
- Предварителна обработка с препарати против мъхове, плесени и водорасли;
- Грундиране със Строителен импрегнационен грунд за стени или с боя, разреждана 1:1 с вода.

**Система за нанасяне:**

Основа	Небоядисани повърхности		Боядисани повърхности	
	Ронливи	Не ронливи	Водни	С разтворители
<b>Грундиране</b>	Един слой Строителен импрегнационен грунд или боя, разр. 1:1 с вода		Не се грундира	
<b>Междинен слой</b>	Хамелекон сатенена боя, разреждана с 5-10 об.% вода		Не се нанася	
<b>Финишен слой</b>	Хамелекон сатенена боя, неразредена или разреждана с max 5 об.% вода			Хамелекон сатенена боя, задължително върху шлайфана основа

**Хигиена и безопасна работа:**

Продуктът не се класифицира като опасен.  
При необходимост – справка с Информационния  
лист за безопасност.

---

Настоящото техническо описание има за цел да информира клиентите за качеството на нашия продукт. Сведенията, които се съдържат в него се основават на сегашните ни познания. Каним нашите клиенти, преди работа да проверят качеството на продукта или адаптацията му към основата и да извършат пробно нанасяне. Нашите клиенти трябва да са сигурни, че настоящето техническо описание не е било заместено или променено с по-нова редакция.

---



---

Русе 7000, бул. "Трети март" 21, тел. 082 / 886 303; факс 082 / 886 257  
[www.orgachim.bg](http://www.orgachim.bg)