

## ЛЕКО ЛАК ЗА ПАРКЕТ ЕДНОКОМПОНЕНТЕН



**Безцветен лак на база алкид-уретанова смола,  
разтворена в органични разтворители**

**Външна употреба**

**Вътрешна употреба**

- Предназначение:**
- Декоративна защита на дървени подове, паркет, парпети, огради, мебели от дърво и други дървени изделия.
- Свойства:**
- Бързосъхнещ;
  - Полученото покритие е с приятен копринен блясък;
  - Подчертава текстурата на дървото и предотвратява неговото потъмняване;
  - Висока твърдост, износоустойчивост, влагоустойчивост и еластичност;
  - Лесен за нанасяне - отлична разливност;
  - Добро поведение при съхранение.
- Класификация:** Съответства на изискванията на българското законодателство.

### ХАРАКТЕРИСТИКА

#### ПОКАЗАТЕЛИ

#### НОРМА

<b>Външен вид на лака след разбъркване:</b> (визуално)	Еднородна, бистра течност, без видими механични примеси
<b>Съдържание на нелетливи в-ва, 125°C, 1h:</b> (БДС EN ISO 3251)	min 45 %
<b>Време за изтичане, фуния 6 mm при (23±0,5)°C:</b> (БДС EN ISO 2431)	min 35 s
<b>Разливност:</b>	min 8 бала
<b>Външен вид на филма:</b> (визуално)	Гладък, гланцов, прозрачен
<b>Твърдост по махалото на Кьониг:</b> (БДС EN ISO 1522)	min 80 s
<b>Устойчивост на огъване върху цилиндрично тяло:</b> (БДС EN ISO 1519)	max 2 mm

<b>Време за пълно изсъхване, (23±2)°C:</b> (БДС EN 29117)	max 8 h
<b>Устойчивост към въздействието на течности при (23±2)°C</b>	
- дестилирана вода:	min 24 h
- 45% етилов алкохол:	min 24 h
(БДС ISO 2812/1-2)	
<b>Оценка степента на изприщване:</b> (БДС ISO 4628-2)	Мехури 1 (S 1)
<b>Абразивоустойчивост:</b> (апарат "Taber", диск CS 10, 1000 min <sup>-1</sup> , 1000 g)	max 80 mg
<b>Разход:</b>	80-100 ml/m <sup>2</sup> в зависимост от вида, структурата и обработката на повърхността.
<b>Съхнене:</b>	Съхне на въздух за 8 часа при 23°C;
<b>Колористика:</b>	Безцветен.
<b>Опаковка:</b>	Метални опаковки с вместимост 750 ml, 2.5 L. Възможно е използването и на други опаковки след предварително споразумение с клиента.
<b>Съхранение:</b>	Температура на съхранение - до 30 <sup>0</sup> C. Да се съхранява в оригинални, добре затворени опаковки в закрити и сухи складови помещения, далече от пряка слънчева светлина и нагревателни уреди! Да се пази от достъп на деца! Срок на съхранение: 12 месеца от датата на производство във фабрично затворена опаковка.
<b>Разреждане:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Първи слой:</u> разреждане с 5-10% Разредител УР/Разредител АМВ;</li> <li>• <u>Втори слой:</u> разреждане до 5% с Разредител УР/Разредител АМВ.</li> </ul>
<b>Подготовка за работа:</b>	Повърхностите трябва да бъдат сухи и чисти от прах.
<b>Средства за нанасяне:</b>	Четка, валик.
<b>Почистване на инструментите:</b>	Разредител УР, Разредител АМВ, Разредител.
<b>Условия за нанасяне:</b>	Работи се при температура над 5 <sup>0</sup> C.
<b>Подходящи основи:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Здрави грундиращи или негрундиращи дървени повърхности ;</li> <li>• За други основи, моля консултирайте се с нас.</li> </ul>

**Неподходящи основи:**

- Метални повърхности;
- Циментови, варо-циментови, варо-пясъчни мазилки.

**Подготовка на основата:****Нови повърхности:**

- Почистване от прах;
- Отстраняване на мазни петна с Разредител УР, Разредител АМВ, Разредител;
- Изсушаване на боядисваните повърхности;
- Шлайфане;
- Грундиране с Импрегнационен грунд за дърво.

**Система за нанасяне:**

Основа	Дървени повърхности
Грундиране	Един слой Импрегнационен грунд за дърво
Първи слой	Леко Лак за паркет еднокомпонентен, разреден до 10% с Разредител УР/Разредител АМВ
Финишен слой	Леко Лак за паркет еднокомпонентен, разреден до 10% с Разредител УР/Разредител АМВ

**Хигиена и безопасна работа:**

Леко Лак за паркет еднокомпонентен се класифицира като пожароопасен и вреден продукт. При използването му трябва да се спазват изискванията за противопожарна безопасност и производствена хигиена. При необходимост – справка с Информационния лист за безопасност.

Настоящото техническо описание има за цел да информира клиентите за качеството на нашия продукт. Сведенията, които се съдържат в него се основават на сегашните ни познания. Каним нашите клиенти, преди работа да проверят качеството на продукта или адаптацията му към основата и да извършат пробно нанасяне. Нашите клиенти трябва да са сигурни, че настоящето техническо описание не е било заместено или променено с по-нова редакция.

