

ЛЕКО ЛАК ПОЛИУРЕТАНОВ ЗА ПАРКЕТ

**Двухкомпонентен полиуретанов лак за паркет****Вътрешна употреба****Външна употреба****Предназначение:**

- Лакиране на паркет, дървени подове, изделия от масивно дърво или други дървени повърхности.

Свойства:

- Висока устойчивост на изтриване;
- Приятен гланц;
- Устойчивост на вода и алкално действащи вещества;
- Лесен за нанасяне - отлична разливност;
- Добро поведение при съхранение.

Класификация:

Съответства на изискванията на българското законодателство.

ХАРАКТЕРИСТИКА

ПОКАЗАТЕЛИ**НОРМА****Външен вид на лака след разбъркване:**
(визуално)

Еднородна, бистра течност, без видими механични примеси

Цвят по скалата на Гарднер:
(БДС ISO 4630)

max 10

Съдържание на нелетливи в-ва, 125°C/2h:
(БДС EN ISO 3251)

min 50 %

Време за изтичане, фуния 6 mm при (23±0,5)°C:
(БДС EN ISO 2431)

min 30 s

Време за пълно изсъхване, (23±2)°C след смесване на лака с Втвърдител УР-50 в съотношение (2:1):
(БДС EN 29117)

max 8 h

Жизнеспособност на сместа:

min 6 h

Външен вид на филма:
(визуално)

Гладък, гланцов, прозрачен

Твърдост по махалото на Кьониг: (БДС EN ISO 1522)	min 120 s
Устойчивост към въздействието на течности при (23±2)°C - дестилирана вода: (БДС ISO 2812/1-2)	min 7 дни
Оценка степента на изприщване: (БДС ISO 4628-2)	Мехури 1 (S 1)
Разход:	9-10 m ² /L в зависимост от вида, структурата и обработката на повърхността.
Съхнене:	Съхне на въздух за 8 часа при 23°C.
Колористика:	Безцветен.
Опаковка:	Метални опаковки с вместимост: 750 ml, 850 ml, 2.5 L, 18 L. Възможно е използването и на други опаковки след предварително споразумение с клиента.
Съхранение:	Температура на съхранение - до 30°C. Да се съхранява в оригинални, добре затворени опаковки в закрити и сухи складови помещения, далече от пряка слънчева светлина и нагревателни уреди! Да се пази от достъп на деца! Срок на съхранение: 18 месеца от датата на производство във фабрично затворена опаковка.
Разреждане:	<ul style="list-style-type: none"> • <u>Първи слой:</u> разреждане с 5-10% Разредител УР; • <u>Втори слой:</u> разреждане до 5% с Разредител УР.
Подготовка и начин на работа:	<ul style="list-style-type: none"> • Повърхностите трябва да бъдат сухи и чисти от прах; • Преди употреба към Лек Лак полиуретанов за паркет се прибавя Втвърдител УР-50. Съдържанието на двете опаковки се смесва (750 ml лак и 375 ml Втвърдител УР-50) и се разбърква добре. След около 10 минути, след като сместа се успокои, може да започне нанасянето на лака; • Сместа запазва качествата си до 6 часа. В този период от време, при необходимост, сместа се разрежда с Разредител УР.
Средства за нанасяне:	Четка, валик, шприц-пистолет.
Почистване на инструментите:	Разредител УР.
Условия за нанасяне:	Работи се при температура над 5°C.

Подходящи основи:

- Дървени повърхности;
- За други основи, моля консултирайте се с нас.

Неподходящи основи:

- Циментови, варо-циментови, варо-пясъчни мазилки.

Подготовка на основата:**Нови повърхности:**

- Почистване от прах;
- Отстраняване на мазни петна с Разредител УР;
- Изсушаване на боядисваните повърхности.

Система за нанасяне:

Основа	Дървени повърхности
Първи слой	Леко лак полиуретанов за паркет, при необходимост разреден до 10% с Разредител УР
Финишен слой	Леко лак полиуретанов за паркет, при необходимост разреден до 5% с Разредител УР

Хигиена и безопасна работа:

Леко лак полиуретанов за паркет се класифицира като пожароопасен и вреден продукт. При използването му трябва да се спазват изискванията за противопожарна безопасност и производствена хигиена. При необходимост – справка с Информационния лист за безопасност.

Настоящото техническо описание има за цел да информира клиентите за качеството на нашия продукт. Сведенията, които се съдържат в него се основават на сегашните ни познания. Каним нашите клиенти, преди работа да проверят качеството на продукта или адаптацията му към основата и да извършат пробно нанасяне. Нашите клиенти трябва да са сигурни, че настоящето техническо описание не е било замествено или променено с по-нова редакция.

