

# MEFISTO



**Вододисперсионна боя на базата на водоразтворим полимер**

**Вътрешна употреба**

**Предназначение:**

- Ново боядисване и възстановяване;
- Вътрешно боядисване на стени и тавани в закрити помещения.

**Свойства:**

- Екологично чист продукт, не съдържа органични летливи компоненти;
- Добро поведение при нанасяне – добра разливност и изравняване на мокрото покритие. Не пръска при нанасяне. Добро наслявяване;
- Добро поведение при съхранение – не образува сбита утайка;
- Бързо съхнене, слаба миризма;
- Микропорести покрития, осигурява “дишане” на стените;
- Отлична белота на покритията и много добра устойчивост към пожълтяване;
- Много добра покривност;
- Покритията са устойчиви на сухо бърсане;
- Притежава добро сцепление с повърхностите;
- Икономически изгодна.

**Класификация:**

Съответства на изискванията на българското законодателство.

## ХАРАКТЕРИСТИКА

### ПОКАЗАТЕЛИ

### НОРМА

**Външен вид на боята след разбъркване:**  
(визуално)

Бяла, хомогенна, течлива маса

**Плътност:**  
(БДС EN ISO 2811-1)

$1,70 \pm 0,05 \text{ kg/L}$

**Съдържание на нелетливи вещества при 125°C/2 h:**  
(БДС EN ISO 3251)

Тегловни: min 60 %  
Обемни: около 43.5 % об.

**pH стойност:**  
(БДС ISO 1148)

min 8,0



**Вискозитет по Брукфилд при  $(23 \pm 0,5)^{\circ}\text{C}$ ,  
модел RVT, 5 min, 100 rpm:  
(ISO 2555)**

min 2000 mPa.s

**Външен вид на филма:  
(визуално)**

Равен, гладък

**Блясък :  
(EN 13300)**

Матова

**Покривна способност:**

5 - 6 m<sup>2</sup>/kg

**Съхнене:  
(23<sup>0</sup>C, 65% H.R.)**

Въздушно.

- Сухо на пипане: 15 min;
- Нанасяне на евентуален втори слой: 3-4 h (след пълно изсъхване на първия слой).

**Колористика:**

Бяла.

**Опаковка:**

Опаковки от полипропилен с нето тегло: 25 kg, 15 kg, 5 kg.

Възможно е използването и на други опаковки след предварително споразумение с клиента.

**Съхранение:**

**ДА СЕ ПАЗИ ОТ ЗАМРЪЗВАНЕ!**

Температура на съхранение - над 5<sup>0</sup>C.

Да се съхранява в оригинални, добре затворени опаковки в закрити и сухи складови помещения, далече от пряка слънчева светлина и нагревателни уреди!

Да се пази от достъп на деца!

Срок на съхранение: 12 месеца от датата на производство във фабрично затворена опаковка.

**Разредител:**

Вода.

**Подготовка за работа:**

Повърхностите трябва да бъдат здрави, сухи и чисти от прах и масла.

**Средства за нанасяне:**

Валяк, четка, безвъздушен или въздушен пистолет.

**Почистване на инструментите:**

С вода.

**Условия за нанасяне:**

Работи се при температура над 5<sup>0</sup>C.

При нанасяне с четка или валяк:

- Първи слой: разреждане с 5 – 10 об.% вода, според вида на боядисваната повърхност и попиващата ѝ способност;
- Втори слой: неразредена или разредена с max 5 об.% вода.

При безвъздушно или въздушно пръскане: 5-10 об.% вода.

**Подходящи основи:**

- Основи на база мокри свързващи вещества и зидарии;
- Нови варо-пясъчни мазилки, зидария, бетон, гипсокартон, циментово-влакнести плоскости;
- Здрави стари покрития от латексни бои;
- За други основи, моля консултирайте се с нас.

**Неподходящи основи:**

- Стари покрития от алкидни и други лакови бои.

**Подготовка на основата:**

- Премахват се старите покрития от постни и варови бои до здрава основа, а повърхностите се измиват или почистват;
- Предварителна обработка с препарати против мъхове, плесени и водорасли;
- Грундиране със Строителен импрегнационен грунд.

**Система за нанасяне:**

Основа	Небоядисани повърхности		Боядисани с латексни бои повърхности
	Ронливи	Не ронливи	
Грундиране	Строителен импрегнационен грунд		Не се грундира
Междинен слой	Мефисто, разредена с 5 – 10 % об. вода		Не се нанася
Финишен слой	Мефисто, разредена с max 5 % об.вода		

**Хигиена и безопасна работа:**

Продуктът не се класифицира като опасен.  
При необходимост – справка с Информационния лист за безопасност.

Настоящото техническо описание има за цел да информира клиентите за качеството на нашия продукт. Сведенията, които се съдържат в него се основават на сегашните ни познания. Каним нашите клиенти, преди работа да проверят качеството на продукта или адаптацията му към основата и да извършат пробно нанасяне. Нашите клиенти трябва да са сигурни, че настоящето техническо описание не е било заместено или променено с по-нова редакция.

