

ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ
176 / ОКТОМВРИ 2005

Отменя и замества всички предишни издания

DEKO PROFESSIONAL ЛЕПИЛО ЗА ПАРКЕТ



Поливинилацетатно лепило

Вътрешна употреба

- Предназначение:**
- Лепене на паркет върху циментова замазка.
- Свойства:**
- Отлична якост на сцепване;
 - Запълва фугите между отделните сектори на паркета и не позволява проникване на влага, прах и механични замърсявания;
 - Запълва неравностите в основата и спомага за подравняване на пода;
 - Образува твърд филм;
 - Негоримо;
 - Удобно и лесно за нанасяне;
 - Екологично чист продукт;
 - Безопасно приложение.
- Класификация:** Съответства на изискванията на българското законодателство.

ХАРАКТЕРИСТИКА

ПОКАЗАТЕЛИ

НОРМА

Външен вид:
(визуално) Хомогенна гъста пастообразна маса

Цвят:
(визуално) Кремав

Мирис:
(органолептично) Мек

Вискозитет по Брукфилд при (23±0,5)⁰C: min 30 000 mPa.s
(ISO 2555)

Съдържание на нелетливи вещества при 105⁰C/2 g/2 h: min 65 %
(БДС EN ISO 3251)

Якост на сцепване на дърво с дърво

- след 24 часа: min 60 kg/cm²
- след 7 дни: min 70 kg/cm²



Разход:	Според вида и размерите на залепваните повърхности: 0,5 – 0,7 kg/m ²
Колористика:	Кремав цвят. При необходимост може да се оцветява с Пигментни тониращи пасти (за запълване на фуги).
Опаковка:	Опаковки от полипропилен с нето тегло: 4 kg, 18 kg. Възможно е използването и на други опаковки след предварително споразумение с клиента.
Съхранение:	ДА СЕ ПАЗИ ОТ ЗАМРЪЗВАНЕ! Температура на съхранение – от 5 до 35 ⁰ С. Да се съхранява в оригинални, добре затворени опаковки в закрити и сухи складови помещения, далече от пряка слънчева светлина и нагревателни уреди! Срок на съхранение: 6 месеца от датата на производство във фабрично затворена опаковка.
Разредител:	Не се разрежда. Лепилото се предлага в готов за употреба вид.
Подготовка за работа:	Повърхностите трябва да бъдат здрави, сухи и чисти от прах и масла.
Средства за нанасяне:	Назъбена шпакла.
Начин на нанасяне:	<ul style="list-style-type: none">• Лепилото се нанася равномерно с подходяща назъбена шпакла по цялата повърхност;• Времето между нанасянето върху основата и полагането на паркета е около 10 мин., затова не трябва да се нанася предварително на по-големи площи, отколкото могат да се налепят за това време;• Паркета се поставя с леко приплъзване върху разстланото лепило и здраво се начуква, за да се подсигури цялостно залепване по долната му част;• Следваща обработка на залепения паркет може да се направи не по-рано от 24 часа след залепването му.
Почистване на инструментите:	С вода преди засъхване.
Условия за нанасяне:	<ul style="list-style-type: none">• Работи се при температура над 10⁰С;• Оптимални условия за залепване: 15-20⁰С.
Подходящи основи:	<ul style="list-style-type: none">• Циментова замазка. За други основи, моля консултирайте се с нас.

Неподходящи основи:

- Метални повърхности;
- Покрития от бои на алкидна и водна основа;
- Пластмасови повърхности.

Подготовка на основата:

- Почистване от замърсяване и прах;
- Отстраняване на мазни петна с Разредител/Разредител АМВ;
- Изсушаване на повърхностите.

Хигиена и безопасна работа:

Продуктът не се класифицира като опасен.
При необходимост – справка с Информационния лист за безопасност.

Настоящото техническо описание има за цел да информира клиентите за качеството на нашия продукт. Сведенията, които се съдържат в него се основават на сегашните ни познания. Каним нашите клиенти, преди работа да проверят качеството на продукта или адаптацията му към основата и да извършат пробно нанасяне. Нашите клиенти трябва да са сигурни, че настоящето техническо описание не е било заместено или променено с по-нова редакция.

